

### MATTE METALLIC KLEUR

#### Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: H 261C

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

**1** Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is de kleur goed te beoordelen.

**2** Breng de BC kleur op de voorbereikte ondergrond aan. Aflakken met B2K.

**BC** : basecoatlaag

dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC)

**B2K** : 2 componenten gematteerde blanke lak

**V** : verharder voor B2K

2 - 3 dunne lagen. Droging na 1 uur bij kamertemperatuur voltooid.

#### Algemene informatie

De BC lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.

Meng B2K met de verharder V en voeg 1 : 1 (acryl)thinner toe om het mengsel op spuitviscositeit te krijgen.

#### Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

