

4 LAAGS CANDY KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: H 456

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen hoeveel lagen (**tel deze!**) van de transparante **BC 2** en **B2K 3** kleur u moet aanbrengen. Gebruik deze staal ook bij gebrek aan een origineel kleurdeel, om vast te stellen wanneer de kleur op de te spuiten delen de juiste tint heeft bereikt. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen.

2 Breng de u geleverde BC kleuren in de volgende volgorde aan:

BC 1: 1^e basecoatlaag
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC 1)

BC 2: 2^e basecoatlaag
advies aantal lagen: 3 - 4 dunne lagen kruislings opbrengen tot de gewenste kleur is bereikt.

B2K 3: 3^e 2 K candykleurlaag
V : Verharder voor B2K 3
advies aantal lagen: 2 - 3 dunne lagen kruislings opbrengen tot de gewenste kleur is bereikt.
B2K 3 op kleur spuiten en niet op glans. Indien noodzakelijk nat in nat aflakken met 2K blank.

Algemene informatie

Meng BC 1 en BC 2 met 1 deel (acryl)thinner om de verf op spuitviscositeit te krijgen.

Meng 2 delen B2K 3 met 1 deel V en voeg 20% - 30% (acryl)thinner toe om het mengsel op spuitviscositeit te krijgen.

Indien gewenst, kunnen de verschillende kleuren apart worden nabesteld

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

