

### MATTE MET. KLEUR

#### Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: S 223

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

**1** Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is de kleur goed te beoordelen.

**2** Breng de BC kleur op de voorbereekte ondergrond aan:

**BC** : basecoatlaag  
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC)

**B2K** : 2 component gematteerde blanke lak  
2 - 3 dunne lagen. Droging na 1 uur bij kamertemperatuur voltooid.

**V** : verharder voor B2K

#### Algemene informatie

De BC lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.  
Meng de B2K lak met de bijgeleverde verharder V en breng het mengsel met (acryl)thinner op spuitviscositeit in de verhouding 1 : 1.

#### Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

